

Eurotoit[®] est un panneau d'isolation thermique en mousse rigide de polyisocyanurate (PIR). Le panneau est recouvert d'un parement multicouche étanche à l'air sur chacune des faces.



Application(s)

Isolation thermique pour toitures, fixée sur la structure du toit (Sarking).

Panneau

Description	Valeur	Unité	Tolérances	Norme
Dimensions				
Longueur	2400 (2380 utile)	mm		
Largeur	1200 (1180 utile)	mm		
Épaisseur	30 - 200	mm	T2	EN 823
Masse volumique de la mousse	± 30	kg/m ³		
Apparence				
Parement	Parement multicouche étanche à l'air sur les deux faces			
Finition des bords	Rainurée bouvetée sur les quatre côtés			

Caractéristiques principales

Description	Norme	Code EN	Valeur	Unité
Conductivité thermique (valeur déclarée)				
Toutes épaisseurs	EN 13165	λ_D	0.022	W/m.K
Comportement au feu				
Réaction au feu (produit seul)	EN 13501-1	Euroclasse	F	

Nous nous sommes efforcés à faire en sorte que le contenu de ce document soit aussi exact que possible. Veuillez noter que les spécifications techniques peuvent varier d'un pays à l'autre. Recticel Insulation décline toute responsabilité pour les erreurs administratives et se réserve le droit de modifier l'information sans préavis. Ce document ne crée, ne spécifie, ne modifie ou ne remplace aucune obligation contractuelle nouvelle ou déjà existante convenue par écrit entre Recticel Insulation et l'utilisateur.

Valeurs thermiques

Epaisseur (mm)	Valeur λ_D (W/mK)	Valeur RD (m²K/W)
60	0.022	2.70
70	0.022	3.15
80	0.022	3.60
88	0.022	4.00
100	0.022	4.50
103	0.022	4.65
110	0.022	5.00
120	0.022	5.45
123	0.022	5.55
132	0.022	6.00
140	0.022	6.35
150	0.022	6.80
160	0.022	7.25
163	0.022	7.40
180	0.022	8.15
200	0.022	9.05

Normes et certificats

Normes

Norme produit EN 13165:2012 + A2:2016

Management de la qualité ISO 9001:2015

Management de l'environnement ISO 14001:2015

Certificats

ACERMI 04/003/345

COV A+

PEFC 100% PEFC – numéro de certificat : CU-PEFC-COC-867959

Nous nous sommes efforcés à faire en sorte que le contenu de ce document soit aussi exact que possible. Veuillez noter que les spécifications techniques peuvent varier d'un pays à l'autre. Recticel Insulation décline toute responsabilité pour les erreurs administratives et se réserve le droit de modifier l'information sans préavis. Ce document ne crée, ne spécifie, ne modifie ou ne remplace aucune obligation contractuelle nouvelle ou déjà existante convenue par écrit entre Recticel Insulation et l'utilisateur.

Autre / Divers

Usine

Bourges ZAC du Parc de la voie romaine, 1 Rue Ferdinand de Lesseps, 18000 Bourges

Stockage/manutention Stocker au sec et protéger de la lumière directe du soleil.

Nous nous sommes efforcés à faire en sorte que le contenu de ce document soit aussi exact que possible. Veuillez noter que les spécifications techniques peuvent varier d'un pays à l'autre. Recticel Insulation décline toute responsabilité pour les erreurs administratives et se réserve le droit de modifier l'information sans préavis. Ce document ne crée, ne spécifie, ne modifie ou ne remplace aucune obligation contractuelle nouvelle ou déjà existante convenue par écrit entre Recticel Insulation et l'utilisateur.